

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

TEC-FO-006 Rev02

Página: 1 de 2

Nome Comercial
FUNDO ANTICORROSIVO - ZARCÃO**Marca**
ALLCHEM

FUNÇÃO: Fundo de revestimento anticorrosiva para superfícies metálicas.

INDICAÇÃO DE USO: Indicado e desenvolvido especialmente para o revestimento protetivo anticorrosivo de superfícies metálicas sujeitas à corrosão. Permite forte aderência com ao substrato.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Características	Análises Típicas
Teor de Sólidos	40,0 %
Massa Específica (g/cm ³), a 25°C	1,16
Secagem ao toque (h)	1 a 2
Cura total (h)	Mínimo de 24
Cores disponíveis	Alaranjado

PREPARO DA SUPERFÍCIE

Para a aplicação do produto a superfície deve estar rigorosamente seca e isenta de sujeiras soltas como pó, areia, mofo e bolor e livre de óleos e graxas.

Ferrugem: Deve ser removida pelos métodos tradicionais disponíveis.

Umidade: Deverá ser eliminada completamente

Óleos e Graxas: Lavar com solventes, água e detergente, enxaguar e aguardar secagem total.

Mofo e Bolor: Deverão ser limpos com uma solução de cloro e água (1:1) e depois enxaguados com água limpa.

MODO DE PREPARAÇÃO E USO

A tinta deve ser homogeneizada para suspender qualquer depósito de pigmentos. A aplicação pode ser feita com pincel, rolo, ou pistola de pintura.

DILUIÇÃO

Com a necessidade de diluição maior, deve-se solvente thinner para esmalte sintético, Xilol ou Aguarrás. Adicionar quantidade suficiente para facilitar a aplicação, no máximo de 25% do volume da tinta com o uso de pistola e 15% com o uso de pincel.

DEMÃOS

A aplicação de (01) demãos é suficiente para conferir a cobertura e resistência ao filme.

SECAGEM

A secagem do filme aplicado ocorre em 1 a 2 h, com resistência máxima de cura em 24 h.

APARÊNCIA PÓS SECAGEM

Variando de acetinado a semibrilho.

VALIDADE

24 meses.

RENDIMENTO MÉDIO

Variável de 6,0 a 8,0 m²/Kg/demão, dependendo da superfície.

COMPOSIÇÃO

Resinas modificadas, Pigmentos anticorrosivos, Aditivos promotores de aderência, Solvente.

PRECAUÇÕES DE USO

Leia atentamente o rótulo antes de utilizar o produto. Durante a aplicação utilize luvas de borracha, máscara contra vapores orgânicos e óculos de proteção. Mantenha a embalagem bem Fechada.

CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.

ALLCHEM QUÍMICA IND. COM. LTDA.

Rua A, 5160 – Bairro Industrial – CEP: 96204-470 –Rio Grande – RS – Brasil

Fone/Fax: (53) 2126.3000/2126.3001 - E-mail: vendas@allchem.com.br site:www.allchem.com.br

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

TEC-FO-006 Rev02

Página: 2 de 2

Nome Comercial
FUNDO ANTICORROSIVO - ZARCÃO

Marca
ALLCHEM

Em locais confinados (reservatórios), além de EPIs, faz-se necessário a renovação constante de ar por insuflamento e exaustão externa.

Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico levando o rótulo do produto. Caso ocorra contato com a pele ou olhos lave imediatamente com água em abundância.

Em caso de emergência ligue: CEATOX 0800 0148110

EMBALAGENS

De 900 mL, 3,6L e 18L

GARANTIA LIMITADA

As informações que esta ficha técnica fornece representam a fidelidade e a confiança de que são exatas e precisas. Contudo, tendo em vista as variáveis que estão alheias ao controle do fabricante, como condições e métodos de uso, estas informações não podem ser usadas sem que o cliente realize testes de avaliação e desempenho do produto. A Allchem Química garante que o produto cumprirá o especificado e se limita a devolução da importância envolvida na comercialização.

DISPONIBILIDADE – ONDE ENCONTRAR O PRODUTO

Varejos de Material de Construção e Distribuidores Industriais.

Caso necessite de auxílio para localização do produto em região próxima, entre em contato com a Allchem Química através de telefone, e-mail ou através de nosso site, www.allchem.com.br.

Data: 08/07/2015