

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

TEC-FO-006 Rev02

Página: 1 de 2

Nome Comercial
FUNDO PREPARADOR DE PAREDES**Marca**
ALLCHEM**FUNÇÃO:** Fundo preparador de paredes.**INDICAÇÃO DE USO:** Indicado na preparação para repintura imobiliária sobre tintas envelhecidas, descascadas, cal, paredes “esfareladas”.**CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO**

O FUNDO PREPARADOR DE PAREDES é uma formulação à base de água, que proporciona facilidade de aplicação indicado para selar e uniformizar a absorção de superfícies interna e externas de tijolos, pedras naturais, concreto aparente, telhas de barro, e fibrocimento. Pode ser usado como primeira demão em superfícies não seladas, proporciona uniformidade na absorção e diminui a porosidade do substrato proporcionando maior rendimento dos produtos de acabamento.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Características	Análises Típicas
Teor de Sólidos (%)	15,0
Aspecto e Cor	Leitoso e Incolor após secagem
Densidade	0,99
Secagem de demãos (h)	4
Tempo de cura total(h)	24

PREPARO DA SUPERFÍCIE

Para a aplicação do produto a superfície deve estar **rigorosamente seca** e isenta de sujeiras soltas como pó, areia, mofo e bolor e livre de óleos e graxas.

Umidade: A superfície deverá estar seca e isenta de umidade aparente.

Mofo e Bolor: Limpar com uma solução de cloro e água (1:1) e depois enxaguar com água limpa e aguardar a secagem total.

MODO DE USO

Aplicação da 1ª demão com trincha, brocha ou pincel para espalhar bem o revestimento.

Após a secagem (média de 8 a 24 h, dependendo do clima), aplique a 2ª demão.

Temperatura de trabalho entre 10 e 45 ° C. A cura total do produto deve acontecer em 24 h.

DILUIÇÃO

O produto está pronto para o uso.

DEMÃOS

A aplicação de duas demãos é suficiente para conferir a resistência ao filme. Em casos onde o substrato é muito poroso devem-se aplicar outras demãos.

SECAGEM

A secagem do filme aplicado ocorre de 4 a 8 h, com resistência máxima em 24 h.

APARÊNCIA APÓS SECAGEM

Incolor podendo ter leve brilho.

VALIDADE

24 meses.

RENDIMENTO MÉDIO

Variável de 9,0 a 15 m² / 900 ml, dependendo da porosidade da superfície.

COMPOSIÇÃO

Resinas acrílicas especiais, aditivos, solventes e água.

ALLCHEM QUÍMICA IND. COM. LTDA.

Rua A, 5160 – Bairro Industrial – CEP: 96204-470 – Rio Grande – RS – Brasil

Fone/Fax: (53) 2126.3000/2126.3001 - E-mail: vendas@allchem.com.br site:www.allchem.com.br

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

TEC-FO-006 Rev02

Página: 2 de 2

Nome Comercial
FUNDO PREPARADOR DE PAREDES

Marca
ALLCHEM

PRECAUÇÕES DE USO

Leia atentamente o rótulo antes de utilizar o produto. Durante a aplicação utilize luvas de borracha, máscara contra vapores orgânicos e óculos de proteção. Mantenha a embalagem bem Fechada. **CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.** Em locais confinados (reservatórios), além de EPIs, faz-se necessário a renovação constante de ar por insuflamento e exaustão externa. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico levando o rótulo do produto. Caso ocorra contato com a pele ou olhos lave imediatamente com água em abundância.

Em caso de Emergência ligue: CEATOX 0800 0148110

EMBALAGENS

Latas de 900 mL Galões 3,6 L Baldes de 18 L.

GARANTIA LIMITADA

As informações que esta ficha técnica fornece representam a fidelidade e a confiança de que são exatas e precisas. Contudo, tendo em vista as variáveis que estão alheias ao controle do fabricante, como condições e métodos de uso, estas informações não podem ser usadas sem que o cliente realize testes de avaliação e desempenho do produto. A Allchem Química garante que o produto cumprirá o especificado e se limita a devolução da importância envolvida na comercialização.

Este produto está classificado conforme a Norma NBR 11702 /91: Tipo 4.1.6

DISPONIBILIDADE – ONDE ENCONTRAR O PRODUTO

Varejos de Material de Construção e Distribuidores Industriais.

Caso necessite de auxílio para localização do produto em região próxima, entre em contato com a Allchem Química através de telefone, e-mail ou através de nosso site, www.allchem.com.br.

Data: 08/07/2015

ALLCHEM QUÍMICA IND. COM. LTDA.

Rua A, 5160 – Bairro Industrial – CEP: 96204-470 – Rio Grande – RS – Brasil

Fone/Fax: (53) 2126.3000/2126.3001 - E-mail: vendas@allchem.com.br site:www.allchem.com.br