

**FICHA TÉCNICA DE PRODUTO**

TEC-FO-006 Rev02

Página: 1 de 2

<b>Nome Comercial</b> <b>TINTA</b> <b>ANTI INCRUSTANTE NAVAL</b>	<b>Marca</b> <b>ALLCHEM</b>
--	--------------------------------

**FUNÇÃO:** Tinta anti-incrustante para barcos pesqueiros e pequenas embarcações.

**INDICAÇÃO DE USO** Indicado para a pintura protetiva de barcos de madeira, fibra de vidro e metálico, contra as incrustações de organismos marinhos.

**CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO:**

A Tinta Anti-incrustante Allchem é uma formulação a base de resinas modificadas, aditivos e biocidas especiais que facilitam a aplicação, com rápida secagem, baixo odor, permitindo alta cobertura e filme com auto polimento, impedindo a fixação de cracas e organismos marinhos. Isento de organo-estanho. O produto confere proteção por tempo limitado e, a vida útil do revestimento é diretamente proporcional a espessura aplicada.

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

<b>Características</b>	<b>Análises Típicas</b>
Teor de Sólidos por volume	45,0 %
Massa Específica (g/cm <sup>3</sup> ) 25°C	1,45
Secagem entre demãos (h)	4 a 12
Lançamento da embarcação após a pintura (h)	Mínimo de 6 h, até 24 h
Cores	Azul

**PREPARO DA SUPERFÍCIE**

Para a aplicação do produto a superfície deve estar rigorosamente seca e isenta de sujeiras soltas como pó, areia, mofo e bolor e livre de óleos e graxas. Lavar a embarcação com água doce, remover as incrustações e a tinta antiga. Ferrugem: Deve ser removida pelos métodos tradicionais disponíveis. Umidade: Deverá ser eliminada completamente. Óleos e Graxas: Lavar com Água e detergente, enxaguar e aguardar secagem total. Mofo e Bolor: Deverão ser limpas com uma solução de cloro e água (1:1) e após enxaguada com água limpa.

**MODO DE PREPARAÇÃO E USO**

A tinta deve ser homogeneizada para suspender qualquer depósito de pigmentos. A aplicação pode ser feita com pincel, rolo, ou pistola de pintura.

**DILUIÇÃO**

Recomenda-se a aplicação da tinta sem diluição, se necessário, no máximo diluir de 5 a 10% com solvente Xilol ou Thinner PU..

**DEMÃOS**

A aplicação de duas demãos é suficiente para conferir a cobertura e resistência ao filme. Em casos onde o substrato é muito poroso deve-se aplicar mais demãos.

**SECAGEM**

A secagem ao toque do filme aplicado ocorre de 30 a 45 minutos, com resistência máxima de cura em 24 h.

**APARÊNCIA PÓS SECAGEM**

Variando de fosco a semibrilho.

**VALIDADE**

12 meses

**RENDIMENTO TEÓRICO MÉDIO**

Variável de 10 – 12 /m<sup>2</sup> / litro/demão (espessura seca de 40 micrometros) dependendo da superfície.

**COMPOSIÇÃO**

Resinas modificadas, pigmentos, aditivos, biocidas e solvente.

**ALLCHEM QUÍMICA IND. COM. LTDA.**

Rua A, 5160 – Bairro Industrial – CEP: 96204-470 – Rio Grande – RS – Brasil

Fone/Fax: (53) 2126.3000/2126.3001 - E-mail: vendas@allchem.com.br site:www.allchem.com.br



allchem.com.br



## FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

TEC-FO-006 Rev02

Página: 2 de 2

**Nome Comercial**  
**TINTA**  
**ANTI INCRUSTANTE NAVAL**

**Marca**  
**ALLCHEM**

### **PRECAUÇÕES DE USO: PRODUTO INFLAMÁVEL**

Leia atentamente o rótulo antes de utilizar o produto. Durante a aplicação utilize luvas de borracha, máscara contra vapores orgânicos e óculos de proteção. Mantenha a embalagem bem Fechada. **CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.**

Em locais confinados (reservatórios), além de EPIs, faz-se necessário a renovação constante de ar por insuflamento e exaustão externa.

Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico levando o rótulo do produto. Caso ocorra contato com a pele ou olhos lave imediatamente com água em abundância.

Em caso de emergência ligue: CEATOX 0800 0148110

### **GARANTIA LIMITADA**

As informações que esta ficha técnica fornece representam a fidelidade e a confiança de que são exatas e precisas. Contudo, tendo em vista as variáveis que estão alheias ao controle do fabricante, como condições e métodos de uso, estas informações não podem ser usadas sem que o cliente realize testes de avaliação e desempenho do produto. A Allchem Química garante que o produto cumprirá o especificado e se limita a devolução da importância envolvida na comercialização, os custos com mão de obra são de responsabilidade do comprador.

### **DISPONIBILIDADE – ONDE ENCONTRAR O PRODUTO**

Varejos de Material de Construção e Distribuidores Industriais.

Caso necessite de auxílio para localização do produto em região próxima, entre em contato com a Allchem Química através de **telefone 53-2126-3000**, e-mail ou através de nosso site, **[www.allchem.com.br](http://www.allchem.com.br)**

**Data: 08/07/2015**

**ALLCHEM QUÍMICA IND. COM. LTDA.**

Rua A, 5160 – Bairro Industrial – CEP: 96204-470 – Rio Grande – RS – Brasil

Fone/Fax: (53) 2126.3000/2126.3001 - E-mail: vendas@allchem.com.br site:www.allchem.com.br