



## FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

TEC-FO-006 Rev02

Página: 1 de 2

Nome Comercial

**GEL DECAPANTE E PASSIVANTE PARA AÇO INOX**

Marca

**ALLCHEM**

**FUNÇÃO:** Decapar e Passivar superfícies de aço inoxidável.

### **CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO**

O Gel Decapante e Passivante é formulado para atuar como decapante e passivante de superfícies de aço inoxidável submetidas à conformação, cortes e soldas. Remove eficientemente os óxidos de solda e já passiva a superfície, restaurando a resistência anticorrosiva do Cromo na superfície.

O gel permite a aplicação em superfícies verticais de maneira rápida, fácil e econômica. Pode ser usado em inox séries 300, 400, 900 e soldas MIG.

### **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

Características	Análises Típicas
Cor	Incolor
Massa Específica (g/cm <sup>3</sup> ), a 25°C	1,35

### **MODO DE USO:**

**CUIDADOS: EVITAR O CONTATO DO PRODUTO COM A PELE E OLHOS, USAR SEMPRE LUVAS E ÓCULOS, PRODUTO PODE PROVOCAR QUEIMADURAS NA PELE. Se ocorrer algum derrame sobre a pele, lavar imediatamente com bastante água e sabão, e procurar auxílio médico.**

Limpar previamente a superfície, removendo os resíduos de solda com uma escova metálica e oleosidades com o Desengraxante Alcalino Allchem.

Para a Decapagem, aplicar o produto com um pincel diretamente sobre a área a ser tratada, aguardar de 20 a 30 minutos e enxaguar com bastante água. Se necessário repita a operação ou deixar agir por mais tempo.

Para a Passivação eficiente da superfície pode ser necessário um tempo de contato maior de 60 a 120 minutos.

Para a Neutralização dos resíduos da decapagem e águas de lavagens, usar carbonato de sódio ou calcário.

Em locais onde não há possibilidade de lavagem (risco ambiental), a remoção poderá ser feita com estopa de pano e limpeza final com estopa úmida e descarte como resíduo classe II.

### **DILUIÇÃO**

O produto está pronto para o uso, evitar diluição.

### **VALIDADE**

12 meses.

### **COMPOSIÇÃO**

Ácidos minerais e orgânicos, sais inorgânicos, espessante e água.

### **PRECAUÇÕES DE USO: PRODUTO CORROSIVO.**

Leia atentamente o rótulo antes de utilizar o produto. Durante a aplicação utilize luvas de borracha e óculos de proteção. Mantenha a embalagem bem Fechada. **CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.**

Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico levando o rótulo do produto. Caso ocorra contato com a pele ou olhos lave imediatamente com água em abundância.

Em caso de Emergência ligue: CEATOX 0800 0148110

### **EMBALAGENS**

Frasco de 1,2 Kg e 4,0 Kg

### **GARANTIA LIMITADA**

As informações que esta ficha técnica fornece representam a fidelidade e a confiança de que são exatas e precisas. Contudo, tendo em vista as variáveis que estão alheias ao controle do fabricante, como condições e métodos de uso, estas informações não podem ser usadas sem que o cliente realize testes de avaliação e desempenho do produto. A **Allchem Química** garante que o produto cumprirá o especificado e se limita a devolução da importância envolvida na comercialização.

**FICHA TÉCNICA DE PRODUTO**

TEC-FO-006 Rev02

Página: 2 de 2

**Nome Comercial**

**GEL DECAPANTE E PASSIVANTE PARA AÇO INOX**

**Marca**

**ALLCHEM**

**DISPONIBILIDADE – ONDE ENCONTRAR O PRODUTO**

Caso necessite de auxílio para localização do produto em região próxima, entre em contato com a Allchem Química através de telefone, e-mail ou através de nosso site, [www.allchem.com.br](http://www.allchem.com.br).

14/10/2016

**ALLCHEM QUÍMICA IND. COM. LTDA.**

Rua A, 5160 – Bairro Industrial – CEP: 96204-470 – Rio Grande – RS – Brasil

Fone/Fax: (53) 2126.3000/2126.3001 - E-mail: vendas@allchem.com.br site:www.allchem.com.br